

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR OPACIFIANT**
- ▶ **POUVOIR COUVRANT**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**
- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**

ANTIROUILLE

PEINTURE



DEFINITION

Peinture Antirouille à base de résine glycérophthalique à haut pouvoir opacifiant.

PROPRIETES

- Très bon pouvoir opacifiant
- Très bon pouvoir couvrant
- Grande facilité d'Application
- Très bonne adhérence

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Primaire Antirouille pour structures métalliques en fer et acier : charpentes - tuyauteries et menuiserie métalliques
- Non approprié en immersion

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : Peinture liquide

Aspect du film : Satiné

Couleur : Gris ou Rouge Brun

Masse volumique : 1.50 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec ° : En poids: 60 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : < 50°

Rendement : 6 à 7 m²/Kg par couche selon l'état du support

Séchage (25°C - 80%HR) : Sec : 4 à 6 Hr min
Recouvrable : 24 h

Stockage : 2 ans en emballage d'origine plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : 1Kg / 4Kg / 20Kg

PREPARATION DU SUPPORT ET MISE EN ŒUVRE

Les surfaces à peindre doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes, peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage - brossage, dépoussiérage et dégraissage. La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de préférence par grenaillage ou sablage et si un sablage n'est pas possible, procédez à un grattage - brossage. Sur support peint ancien, adhérent et cohérent, réalisez un ponçage ou un brossage métallique si nécessaire pour favoriser l'adhérence sur surface trop lisse, puis procédez à un lessivage ou dépoussiérage. Sur métaux ferreux bruts, débutez par 2 couches croisées d'**Antirouille**. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

2 couches croisées



Brosse, Rouleau, Airless.



White spirit



White spirit



Brosse, rouleau => 5 à 10 %
Airless => 15 à 20 %

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon
26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com