

**FINITION**  
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **TRANSPARENCE HAUTE QUALITÉ**
- ▶ **CLARTÉ ET BRILLANCE IMPECCABLE**
- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**

## VERNIS MARIN CONCENTRE

VERNIS MARIN À BOIS BRILLANT



### DEFINITION

Vernis à bois brillant de haute qualité.

### DESTINATION

Protection et décoration en intérieur pour tous types de boiseries tels que les meubles et les cuisines soumis à une atmosphère marine.

### PROPRIETES

- Vernis transparent de haute qualité
- Haute brillance et clarté
- Bonne adhérence
- Conserve l'aspect et la structure naturelle du bois  
Grande facilité d'application.
- Pellicule épaisse et souple conférant une bonne résistance vieillissement à l'eau et aux embruns.
- Très grande facilité de nettoyage du matériel.

### CARATERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect en pot :** liquide

**Aspect du film :** Brillant

**Masse volumique\* :** 0.93 +/- 0,05 Kg/l

**Extrait sec\*\* :** en poids: 50 +/- 2%

**Brillant Spéculaire 60° :** > 85 %

**Rendement :** 10 à 12 m<sup>2</sup>/l selon la nature des fonds et le mode d'application.

**Séchage (25°C - 80%HR) :** Sec : 6 à 8 h

**Recouvrable :** 24 h

**Conditionnement :** 18L ; 4L ; 1L

## PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être propres, dégraissés et totalement secs.
- Dégraissage préalable avec un dégraissant adapté
- Lessivage, suivi d'un rinçage soigné ou nettoyage, suivi d'un ponçage et d'un essuyage soigné.
- Le cas échéant, décapage total des anciennes lasures ou peintures et des vernis .si nécessaire, élimination des exsudations de résines et isolation.
- Pour un support déjà vernis égrener légèrement avec un papier abrasif 100 puis dépolir.
- Si nécessaire traiter au préalable les surfaces de bois à venir avec le traitement du bois.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

## HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

## HYGIENE ET SECURITE

## FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : [info@sippec.com](mailto:info@sippec.com)

[www.sippec.com](http://www.sippec.com)